

Gips

Översikt och allmänna riktlinjer för arbete med gips.



- Vi har gipser för de flesta arbetsområden, allt från enkla avgjutningar och hobbyarbeten till mer avancerade gipsarbeten.
- Högsta kvalitet från ledande tillverkare i Europa ger dig de bästa förutsättningarna för att få ett bra resultat.
- Våra standardgipser finns i två förpackningar: 25 kg (säck) och 5 kg.
- Övriga produkter (Beställningsvaror: Dentalgipser, gipser för sanitetsindustri, gipser för teknisk keramik m.m.

KONTAKTINFORMATION

CEBEX Keramikexperterna AB

Malmö

Erlandsrovägen 3
S-218 45 VINTRIE
Tel +46 40 - 671 77 60
Fax +46 40 - 671 77 61

Stockholm

Hammarby Fabriksväg 43
S-120 33 STOCKHOLM
Tel +46 8 - 658 50 04
Fax +46 8 - 669 60 98

Göteborg

Argongatan 8
S-431 53 MÖLNDAL
Tel +46 31 - 87 51 30
Fax +46 31 - 87 97 61

Web www.cebex.se
Mail Info@cebex.se

Produkter och användningsområden

Våra högkvalitativa standardgipser kan användas för de flesta arbeten inom keramiktillverkning. För speciella behov, v.v. kontakta oss.

Primodur 40	Primosupra 60	Primosupra 70
Moderformar	Arbetsformar	Gjutformar
Fusingformar	Gipsplattor	Enkla avgjutningar
Modellarbeten	Modellarbeten	Hobbyarbeten



Läs våra tips och råd inför arbetet med våra gipser



1) Uppvägning.

Väg och mät upp korrekta mängder gips och vatten, enligt angivet recept.
Strö gipspulvret i vattnet, och låt det sjunka långsamt. Rör inte än !

2) Omrörning

Efter några minuter, när allt gips sjunkit under vattenytan, rör om från botten och uppåt, så att inga klumpar blir kvarlämnade. Försök undvika att vispa ned luft. Slå hinken mot golvet några gånger, för att driva upp luftbubblor mot ytan. OBS! Omröres minst en minut.

3) Gjutning

Gjut, innan gipsen börjat tjockna.

Övrigt att tänka på:

- a) Använd alltid rent, kallt vatten och rena kärl.
- b) Gipsverktyg skall rengöras väl, för att inte rosta.
- c) Håll aldrig gips i avloppet!
- d) Varmt vatten förkortar brinntiden, medan tillsats av små mängder citronsyra förlänger den.

Experimentera med försiktighet!

Blandningsrecept

Produkt	Primodur 40	Primosupra 60	Primosupra 70
Blandningsanvisning	Ca 0,4 L vatten / kg torrt gips	Ca 0,6 L vatten / kg torrt gips	Ca 0,7 L vatten / kg torrt gips
Gips / Vatten	2,5 : 1	1,67 : 1	1,43 : 1
Ställtid, min	9	14	16
Hårdhet, N/m	110	48	33
Expansion, %	0,2	0,24	0,2
Flytmått, cm	21	21	21
Egenskaper	Hård yta och låg porositet. Hög slitstyrka	Medelhård yta och låg porositet. Hög slitstyrka	Mjuk yta och hög porositet som ger bra sugförmåga.

OBS! Det finns flera saker som kan påverka resultatet som t.ex. lagringstid, vattenkvalitet och vattentemperatur, omrörningsteknik m.m. Testa alltid i mindre skala för att hitta de förutsättningar som gäller för dig.

