



CEBEX
Scandinavian Ceramics



MANUAL

SE DK EN

Bruksanvisning

Gips | Plaster



1) Uppvägning

Väg och mät upp korrekta mängder gips och vatten, enligt angivet recept. Strö gipspulvret i vattnet, och låt det sjunka långsamt. Rör inte än !

2) Omrörning

Efter några minuter, när allt gips sjunkit under vattenytan, rör om från botten och uppåt, så att inga klumpar blir kvarlämnade. Försök undvika att vispa ned luft. Slå hinken mot golvet några gånger, för att driva upp luftbubblor mot ytan. OBS! Omröres minst en minut.

µm

3) Gjutning

Gjut, innan gipsen börjat tjockna.

Övrigt att tänka på:

- a) Använd alltid rent, kallt vatten och rena kärl.
- b) Gipsverktyg skall rengöras väl, för att inte rosta.
- c) Håll aldrig gips i avloppet!
- d) Varmt vatten förkortar brinntiden, medan tillsats av små mängder citronsyra förlänger den.

Experimentera med försiktighet!

Blandningsrecept

Produkt	Primodur 40	Primosupra 60	Primosupra 70
Blandningsanvisning	Ca 0,4 L vatten / kg torrt gips	Ca 0,6 L vatten / kg torrt gips	Ca 0,7 L vatten / kg torrt gips
Gips / Vatten	2,5 : 1	1,67 : 1	1,43 : 1
Ställtid, min	9	14	16
Hårdhet, N/m	110	48	33
Expansion, %	0,2	0,24	0,2
Flytmått, cm	21	21	21
Egenskaper	Hård yta och låg porositet. Högt slitstyrka	Medelhård yta och låg porositet. Högt slitstyrka	Mjuk yta och hög porositet som ger bra sugförmåga.

OBS! Det finns flera saker som kan påverka resultatet som t.ex. lagringstid, vattenkvalitet och vattentemperatur, omrörningsteknik m.m. Testa alltid i mindre skala för att hitta de förutsättningar som gäller för dig.

